

Nadelschnittholz inländischer Erzeugung nach DIN 4074

Sortiermerkmale	S10	S13
1. Baumkante	Bis 1/3 in jedem Querschnitt muss mindestens 1/3 jeder Querschnittseite von Baumkante frei sein	Bis 1/8 in jedem Querschnitt muss mindestens 2/3 jeder Querschnittseite von Baumkante frei sein
2. Äste für Bohlen, Bretter, Latten	bis 1/3	bis 1/5
2.1 Einzelast	Kantflächenäste nach DIN 68256, die sich über 1/3 der Breite erstrecken, sind nicht zulässig	Kantflächenäste nach DIN 68256, die sich über 1/3 der Breite erstrecken, sind nicht zulässig
2.2 Astansammlung für Kanthölzer	bis 1/2 bis 2/5 nicht über 70	bis 1/3 bis 1/5 nicht über 50
3. Jahrringbreite - im Allgemeinen	bis 6	bis 4
- bei Douglasie	bis 8	bis 6
4. Faserneigung	bis 120 mm/m	bis 70 mm/m
5. Risse - radiale Schwindrisse (Trockenrisse) - Blitzrisse, Frostrisse, Ringschäle	-zulässig -nicht zulässig	-zulässig -nicht zulässig
6. Verfärbungen - Bläue - nagelfeste braune und rote Streifen - Rotfäule, Weißfäule	-zulässig -bis zu 2/5 des Querschnitts oder der Oberfläche zulässig -nicht zulässig	-zulässig -bis zu 1/5 des Querschnitts oder der Oberfläche zulässig -nicht zulässig
7. Druckholz	bis zu 2/5 des Querschnitts oder der Oberfläche zulässig	bis zu 1/5 des Querschnitts oder der Oberfläche zulässig
8. Insektenfraß	Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser von Frischholzinsekten zulässig	Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser von Frischholzinsekten zulässig
9. Mistelbefall	-nicht zulässig	-nicht zulässig
10. Krümmung - Längskrümmung, Verdrehung	- bis 8 mm/ 2m	- bis 5 mm/ 2m
11. Markröhre (nur für Bohlen, Bretter, Latten)	- zulässig	- nicht zulässig